



## KEIM Contact-Plus-Grob

### 1. Opis produktu

KEIM Contact-Plus-Grob jest gruboziarnistą farbą podkładową na bazie krzemianowej z dodatkiem czystego akrylu, włókien szklanych i wysokiej jakości wypełniaczy w starannie dobranej wielkości i formie.

### 2. Zastosowanie

KEIM Contact-Plus-Grob, jako farba podkładowa, służy do gruntowania trwałych, starych powierzchni organicznych, przeznaczonych do malowania farbami dyspersyjno-krzemianowymi. Służy również do wyrównywania różnic w strukturze podłoża oraz szlamowania rys włosowatych o rozwarciu do maks. 1 mm. Nie nadają się do malowania na stare powierzchnie plastyczno-elastyczne jak również stare farby ze skłonnością do zmydlania (np. niektóre farby olejne).

### 3. Właściwości produktu

#### Kolor

Biały

- Warstwa pośrednia pomiędzy starymi powłokami organicznymi i następnymi warstwami farb dyspersyjno-krzemianowych KEIM
- Właściwości szlamujące rysy (do maks. 1 mm rozwarcia)
- Wyrównuje strukturę podłoża
- Nie jest błonotwórczy
- Odporny na działanie promieni UV
- Niepalny

#### Dane techniczne

Ciężar właściwy	ok. 1,70 g/cm <sup>3</sup>
Współczynnik oporu dyfuzyjnego	s <sub>d</sub> =0,02 m
Maks. wielkość ziarna	1 mm
Wartość pH	ok. 11,4

### 4. Stosowanie (aplikacja)

#### Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być wytrzymałe, suche, czyste i oczyszczone z kurzu i zafuszczeń. Luźne elementy ze starych powłok organicznych, a także zanieczyszczenia należy usuwać mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Ubytki wypełniać

odpowiednią zaprawą np. KEIM Spachtel, KEIM Leichtspachtel lub KEIM Concretal-Feinspachtel. Z miejsc wymagających zaszpachlowania należy całkowicie usunąć starą powłokę.

#### Stosowanie

KEIM Contact-Plus-Grob na podłożach niechłonnych nanosić w postaci nierozcieńczonej, równomiernie szczotką, ruchem krzyżowym.

Na podłożach chłonnych można wg potrzeby rozcieńczyć z 10% (25 kg i 2,5 l rozcieńczalnika) KEIM Fixativ, KEIM Spezial-Fixativ lub KEIM Concretal-Fixativ.

#### Kolejne warstwy

KEIM Contact-Plus-Grob należy zawsze pokryć dwiema kolejnymi warstwami, np. KEIM Granital lub KEIM Concretal-W. Przykładowa struktura powłoki:  
Warstwa pośrednia: rozcieńczony KEIM Granital (maks. 2 l KEIM Spezial-Fixativ na 10 kg)  
Warstwa wierzchnia: KEIM Granital, nierozcieńczony.

KEIM Contact-Plus-Grob można barwić dodając do niego max. 10% KEIM Granital, KEIM Concretal-W lub KEIM Farbkonzentrat.

#### Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podłoża > +5°C. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu i na nagrzane przez słońce podłoże. Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i deszczem.

#### Czas schnięcia

Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw zachować odstęp czasu min. 12 godzin.

#### Zużycie

Na gładkim podłożu niechłonnym na jedną warstwę szlamującą: ok. 0,5 kg/m<sup>2</sup> KEIM Contact-Plus-Grob.  
Na gładkim podłożu chłonnym: ok. 0,6 kg/m<sup>2</sup> KEIM Contact-Plus-Grob.

Podane ilości są wartościami szacunkowymi, zależnymi od właściwości podłoża i sposobu nanoszenia. Dokładne wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych.



**Czyszczenie narzędzi**

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.

**5. Opakowania**

Pojemniki o zawartości 5 kg i 25 kg

**6. Składowanie**

W zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, ok. 12 miesięcy.

**7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.**

Brak

**8. Oznaczenia transportowe**

Brak

**9. Usuwanie odpadów**

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12  
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

**10. Zalecenia BHP**

Spoivo mineralne ma odczyn alkaliczny. Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, kamień naturalny, ceramikę, drewno itp.) odpowiednio chronić poprzez ich przykrycie. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy natychmiast rozcieńczyć wodą i usunąć. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Kod produktu: M-SK 01

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

