



1. Opis produktu

KEIM Athenit-liscio jest uniwersalną, drobnoziarnistą szpachlówką na bazie czystego wapna dołowanego min. 3 lata oraz klasycznie białej, greckiej mączki marmurowej.

2. Zastosowanie

KEIM Athenit-liscio można stosować we wnętrzach na szpachlowanie całości powierzchniowe lub do napraw małych uszkodzeń o max. głębokości 1 mm. Podłoża olejne nadają się pod produkty systemu KEIM Athenit.

3. Właściwości produktu

KEIM Athenit-liscio jest drobnoziarnistą, wapienną masą szpachlową bez dodatku spoiw syntetycznych.

- Nie zawiera spoiw syntetycznych
- Nie zawiera rozpuszczalnika
- Nie zawiera żywic roślinnych
- Brak tendencji do żółżeń
- Niski skurcz
- Niepalny
- Bardzo wysoka paroprzepuszczalność
- Odporny na grzyby i pleśń
- Przyjazny dla środowiska

Dane techniczne

- Ciężar właściwy: ok. 1,80 g/cm³
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego: $S_d < 0,02$ m
- Maksymalna wielkość ziaren: 0,1 mm

Skład

Woda, wodorotlenek wapnia, węglany wapnia, naturalne węglowodany, celuloza, mydło i olej.

Kolor

Biały

Można barwić KEIM Athenit-coloranti do 10% lub KEIM Dekorfarbpulver do 3%.

4. Stosowanie (aplikacja)

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być wytrzymałe, czyste, oczyszczone z kurzu i zatuszczeń. Do przygotowania podłoża służy szpachlówka KEIM Athenit-fino lub farba podkładowa KEIM Athenit-lucente, -forte lub -fondo.

Stosowanie

Podłoże w razie potrzeby lekko zwilżyć. KEIM Athenit-liscio należy nakładać niezardzewiałą szpachelką, cienką warstwą (ok. 0,5 mm) i po stwardnieniu wygładzić lub nanosić nowe warstwy metodą „mokre na mokre”. Każda warstwa po stwardnieniu może zostać usunięta przy pomocy szpachelki. Zbyt duży nacisk przy ściąganiu warstwy metalową szpachelką prowadzi do ścierania metalu.

Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5°C.

Zużycie

Ok. 0,4 kg/m² przy 0,5 mm grubości warstwy. Podana ilość jest wartością szacunkową. Dokładne wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych.

Czyszczenie narzędzi

Po zakończeniu każdego etapu prac narzędzia czyścić wodą.

5. Opakowania

Pojemniki o zawartości 6 kg i 24 kg.

6. Składowanie

W zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, ok. 12 miesięcy.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Xi produkt drażniący

R 38: działa drażniąco na skórę

R 41: ryzyko poważnego uszkodzenia oczu



- S 2: chronić przed dziećmi
S 24/25: unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 26: zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S 36/37/39: nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

8. Oznaczenia transportowe

Brak

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 10 13 99
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, ceramikę, drewno itp.) chronić stosując właściwe zabiegi. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu należy natychmiast splukać wodą i usunąć. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

