



1. Opis produktu

Uniwersalna masa szpachlowa o charakterze renowacyjnym i wygładzającym, na bazie silikatowej, do wnętrza.

2. Zastosowanie

Szpachlowanie wygładzające stosowane bezpośrednio na tynki wewnętrzne, beton, płyty gipsowo-kartonowe lub na podłoża pomalowane wcześniej farbą KEIM Biosil; jako masa szpachlowa renowacyjna lub międzywarstwowa.

3. Właściwości produktu

- Ciężar właściwy: 1,60 g/cm³
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego: S_d = 0,02m

4. Stosowanie (aplikacja)

Przygotowanie podłoża i stosowanie

Podłoże musi być suche, oczyszczone z kurzu i zatluszczeń. Temperatura podłoża i powietrza podczas nanoszenia i schnięcia powyżej +5°C. Nanosić przy pomocy szpachli lub pacy. Po całkowitym wyschnięciu może być wygładzany. W przypadku głębszych ubytków nanieść ewentualnie drugą warstwę lub najpierw uzupełnić ubytki szpachlówką KEIM Spachtel.

Następna warstwa

Po całkowitym wyschnięciu zastosować KEIM Biosil według zaleceń dotyczących jego stosowania.

Zużycie

Ok. 1,6 kg/m² dla warstwy o grubości 1 mm.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu natychmiast oczyścić wodą.

5. Opakowania

Pojemniki o zawartości 1 kg, 5 kg, 25 kg.

6. Składowanie

6 miesięcy w zamkniętych pojemnikach, w chłodnych pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich.

7. Oznaczenia

Brak

8. Oznaczenia transportowe

Brak

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko w pełni opróżnione pojemniki nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (np. szkło, kamień naturalny, ceramika, itd.), odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć wodą i usunąć.

Chronić oczy i skórę przed odpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Kod produktu M- SK 01

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

