

KEIM Brillantputz-Glattputz

Dekoracyjny tynk gładki



1. Opis produktu

KEIM Brillantputz-Glattputz jest wysokowartościowym, mineralnym, lekkim tynkiem cienkowarstwowym na bazie mineralnych spoiw i wypełniaczy.

2. Zastosowanie

Warstwa wierzchnia w systemach dociepleń. Ponadto jako uniwersalny tynk kryjący, do wszystkich podłoży mineralnych, które są możliwie równe i niezbyt chropowate. Szczególnie zalecany do nakładania pod kolejne warstwy laserunkowe.

3. Właściwości produktu

- Wodochłonność: $w < 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego: $S_d \leq 0,1 \text{ m}$
- Uziarnienie: ok. 1 mm
- Kolory: naturalnie biały i wg. palety KEIM Palette Exclusiv

W systemach dociepleń kolory o współczynniku odbicia rozproszonego $\text{HBW} \geq 30$.

4. Stosowanie (aplikacja)

Prace wstępne dot. podłoża

Podłoże powinno być równe, suche, wytrzymałe, czyste i niezbyt chłonne.

Bez gruntowania na podłożach:

- KEIM Pulverkleber-90
- KEIM Armierungsmasse -100
- KEIM Universalputz

Gruntowanie KEIM Putzgrund na podłożach:

- mineralne tynki PII i PIII zgodnie z normą DIN 18550,
- tynki gipsowe i płyty kartonowo-gipsowe.

Stosowanie

Ilość wody ok. 6,5 l na 1 worek (25 kg). Wodę dodawać aż do uzyskania kremowej konsystencji, jednak maks. 10 l na 1 worek.

Odpowiednią ilość wody wlać do pojemnika (np. wiadro do zaprawy), wsypać KEIM Brillantputz-Glattputz i roz mieszać za pomocą elektrycznego

mieszadła śrubowego na niezbyt szybkich obrotach aż do uzyskania jednolitej masy. Po kilku minutach przerwy ponownie krótko wymieszać.

Rozrobiony KEIM Brillantputz-Glattputz nakładać pacą na grubość ok. 3 mm, nadać strukturę lub zacierać na gładko i odpowiednio do warunków atmosferycznych, po ok. 1-3 godzinach filcować przy pomocy delikatnej miękkiej pacy.

Aby uniknąć przebarwień nakładać całopowierzchniowo - metodą 'mokre na mokre'. Na jednej powierzchni stosować tynk wyłącznie o tym samym numerze produkcyjnym (Charge).

Aplikacja mechaniczna

KEIM Brillantputz-Glattputz można rozrabiać z dostępnymi urządzeniami, jeśli są one przystosowane do niewielkich ilości cienkowarstwowego tynku. KEIM Brillantputz można również roz mieszać w betoniarce o pracy ciągłej. Ilość wody należy w tym przypadku dostosować do żądanej konsystencji. W przypadku nakładania ręcznego tynk należy, po uzyskaniu właściwej konsystencji, jeszcze raz krótko roz mieszać za pomocą elektrycznego mieszadła śrubowego. Do nakładania mechanicznego tynku roz mieszanego w betoniarce odpowiednie są pompy do zaprawy o zmiennej wydajności. Nałożony tynk należy wygładzić i uformować w pożądanym sposób.

Warunki/temperatura nanoszenia

Od $+5^{\circ}\text{C}$ temperatury powietrza i podłoża podczas nakładania i schnięcia. Nie nanosić przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub na nagranych przez słońce podłożach. Powierzchnie podczas stosowania i po nałożeniu chronić odpowiednio przed wiatrem i deszczem.

Zużycie

3mm grubości warstwy - ok. 3-4 kg/m^2

Uwaga

W przypadku tynków mineralnych w zależności od warunków atmosferycznych mogą wystąpić lekkie różnice i nieregularności w odcieniu, które nie są podstawą do zakwestionowania jakości. Aby zminimalizować różnice w odcieniu należy, w miarę możliwości, zamówić ilość odpowiednią na cały obiekt, która w razie potrzeby będzie dostarczana partiami.



Pokrywanie powłokami malarskimi

KEIM Brillantputz-Glattputz w każdym przypadku należy pokryć farbą KEIM Soldalit, Granital lub Porosil. Przed nałożeniem powłoki należy stosować przerwę minimum 5 dni.

5. Opakowania

Worki o zawartości 25 kg.

6. Składowanie

W suchym i chłodnym pomieszczeniu, chronić przed wilgocią. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

| | |
|----------|--|
| Xi | produkt drażniący |
| R 38: | Działa drażniąco na skórę |
| R 41: | Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu |
| S 2: | Chronić przed dziećmi |
| S 22: | Nie wdychać pyłu |
| S 24/25: | Unikać zanieczyszczenia skórą i oczu |
| S 26: | Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza |
| S 37/39: | Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy |
| S 46: | W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę |

8. Oznaczenia transportowe

Brak

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 17 01 01
Produkt zmieszany z wodą i pozostawiony do stwardnienia można usunąć jako gruz budowlany.

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie nieprzeznaczone do pokrywania, w szczególności szkło, ceramikę, kamień naturalny i inne należy odpowiednio chronić. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Kod produktu: ZP 1

Podane wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności sprzedawcy i wykonawcy nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

