



## 1. Opis produktu

Zaprawa tynkarska według DIN-EN 998-1 na bazie wapna trasowego. KEIM Deckputz historisch odpowiada kategorii zapraw CS II (PII według DIN 18 550). Wspólnie z farbami silikatowymi firmy KEIM tworzy zgodny, idealnie dopasowany i sprawdzony system.

## 2. Zastosowanie

KEIM Deckputz historisch stosować na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych jako wierzchnią warstwę tynku, nakładaną na tynk podkładowy kategorii CS II (P II wg DIN 18 550).

## 3. Właściwości produktu

- Uziarnienie: 0 - 4,5 mm
- Gęstość nasypowa: 1,35 g/cm<sup>3</sup>

### Dane techniczne według PN-EN 998-1:

- Wytrzymałość na ściskanie: 1,5-5,0 N/mm<sup>2</sup>, CS II
- Reakcja na ogień: A 1
- Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ): ok. 12
- Absorbacja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: W 2
- Przyczepność  $\geq 0,08$  N/mm<sup>2</sup>  
(przy modelu pęknięcia A, B, C)
- Współczynnik przewodzenia ciepła  
 $\lambda_{10, \text{dry}} \leq 0,83$  W/(mK) dla P=50%\*  
 $\leq 0,93$  W/(mK) dla P=90%\*  
(\*wartości tabelaryczne według EN 1745)

## 4. Stosowanie (aplikacja)

### Przygotowanie podłoża

Podłoże (tynk podkładowy) musi być odpowiednio chłonne, mocne i uszorstnione. W przypadku silnie chłonnych tynków podkładowych lub przy wysokich temperaturach konieczne jest wcześniejsze nawilżenie podłoża.

Przy wyborze odpowiedniego tynku podkładowego proszę skorzystać z fachowej porady konsultanta firmy KEIM.

## Stosowanie

Całkowitą zawartość worka rozrobić z czystą wodą. Dozowanie wody dostosować tak, aby świeża zaprawa była wystarczająco zwarta i miała odpowiednią konsystencję do nakładania. Konieczna ilość wody to ok. 7 - 8 l na 35 kg (1 worek). Rozrobiony tynk intensywnie narzucać i zacierać stosując odpowiednie narzędzia. KEIM Deckputz historisch można nanosić również za pomocą agregatów tynkarskich. W przypadku rozrabiania materiału betoniarką przeciwbieżną nie należy go zbyt intensywnie mieszać.

Warstwa tynku wierzchniego powinna mieć ok. 8 mm grubości. Powierzchnię można kształtować pacą lub kielnią lub filcować w zależności od oczekiwanej struktury tynku. Kolejne struktury można uzyskać poprzez ścieranie za pomocą pacy filcowej, z gąbki lub drewna, pod warunkiem zachowania grubości min. 7 mm.

Nakładanie KEIM Deckputz historisch wyżej wymienionymi narzędziami przeprowadzać możliwie bez dodatku wody. Unikać wzbogacania powierzchni wszelkimi spoiwami. Nie stosować poniżej + 5 °C.

## Pielęgnacja

Świeży tynk należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem i w razie konieczności przez 2 dni zwilżać powierzchnię wodą.

## Zużycie

1 worek 35 kg daje ok. 26 l mokrej zaprawy i jest wystarczający na nałożenie tynku o grubości 7 mm na ok. 3,5 m<sup>2</sup> powierzchni.

## 5. Opakowania

Worki o pojemności 35 kg

## 6. Składowanie

W suchym pomieszczeniu możliwość przechowywania 12 miesięcy.

## 7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Xi produkt drażniący



- R 38: działa drażniąco na skórę  
R 41: ryzyko poważnego uszkodzenia oczu  
S 2: chronić przed dziećmi  
S 22: nie wdychać pyłu  
S 24/25: unikać zanieczyszczenia skóry i oczu  
S 26: zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza  
S 37/39: nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy  
S 46: w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

## 8. Oznaczenia transportowe

Brak

## 9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 17 01 01  
Produktu nie należy wylewać do kanalizacji.  
Resztki materiału z wodą pozostawić do stwardnienia i usunąć jako gruz budowlany.  
Puste worki muszą zostać usunięte z uwzględnieniem miejscowych przepisów urzędowych.

## 10. Zalecenia BHP

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, kamień naturalny, ceramikę itd.) odpowiednio chronić. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu należy natychmiast splukać dużą ilością wody i usunąć.  
Chronić oczy i skórę przed rozpryskami.  
Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.  
Zawiera znikomą zawartość chromianu według TRGS 613.

Kod produktu: ZP 1

