



KEIM Porosan-Dichtungsschlämme

1. Opis produktu

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme jest mineralnym materiałem powłokowym na bazie cementu, drobnych piasków i dodatków uszczelniających. Uziarnienie wynosi 0 - 0,7 mm.

2. Zastosowanie

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme służy do uszczelniania powierzchni ścian, wewnątrz i na zewnątrz, w przypadku nowego i starego budownictwa; do ochrony przed wilgocią i wodą gruntową.

3. Właściwości produktu

- Do nakładania warstw i szpachlowania
- Odporny na działanie wody pod ciśnieniem
- Mrozoodporny
- Łatwy do nakładania
- Dobra przyczepność do podłoża

4. Stosowanie (aplikacja)

Przygotowanie podłoża

Podłożem dla KEIM Porosan-Dichtungsschlämme jest KEIM Porosan-Trass-Zementputz. Podłoże to powinno być czyste i pozbawione rys. Powierzchnia do uszczelnienia powinna być pozbawiona krawędzi. Ubytki zaszpachlować przed nałożeniem powłoki KEIM Porosan-Dichtungsschlämme. Podłoże musi być wstępnie obficie nasączone - matowo wilgotne.

Stosowanie

Podłoże wstępnie nasączyć, KEIM Porosan-Dichtungsschlämme rozrobić na masę szlamującą, pozbawioną grudek i nakładać szpatułką. W przypadku drugiej warstwy preparat KEIM Porosan-Dichtungsschlämme można nakładać także za pomocą kielni do gładzenia. Warstwa wcześniej nałożona powinna stwardnieć, choć wcale nie musi wyschnąć. Świeżo nałożone powłoki koniecznie chronić przed ekstremalnym działaniem ciepła, deszczu, mrozu i przeciągów. Preparat nie jest podatny do użycia po stężeniu.

Temperatura nanoszenia

Nie nanosić przy wysokich temperaturach powietrza i/lub silnym wietrze, względnie temperaturach powietrza i podłoża poniżej 5°C.

Zużycie

Wymagania	Min. grubość	kg/m ²
Wilgość:	2 mm	ok. 4,0

Woda powierzchniowa i przesączająca się nie pod ciśnieniem: 2,5 mm ok. 5,0

woda pod ciśnieniem: 3,5 mm ok. 7,0

5. Opakowania

Worki o zawartości 25kg.

6. Składowanie

12 miesięcy w suchych pomieszczeniach (na drewnianym ruszcie).

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

- Xi Produkt drażniący
 R 38: Działa drażniąco na skórę.
 R 41: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
 S 2: Chronić przed dziećmi
 S 22: Nie wdychać pyłu
 S 24/25: Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
 S 26: Zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
 S 37/39: Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
 S 46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

8. Oznaczenia transportowe

Brak

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 17 01 01



Produktu nie wylewać do kanalizacji. Resztki zmieszane z wodą pozostawić do stwardnienia i usunąć na wysypisko gruzu budowlanego.

Puste worki muszą być usunięte z uwzględnieniem miejscowych przepisów urzędowych.

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania chronić poprzez przykrycie. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć. Chronić oczy i skórę przed odpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Zawiera niską zawartość chromianu wg TRGS 613.

Kod GIS: ZP 1

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

