



KEIM Porosil-Verdünnung

1. Opis produktu

Silikatowy, uniwersalny środek gruntujący oraz rozcieńczalnik do produktów z grupy Porosil.

2. Zastosowanie

Jako rozcieńczalnik do warstw gruntujących, w połączeniu z KEIM Porosil-Strukturbeschichtung, KEIM Porosil-Farbe. W razie potrzeby jako rozcieńczalnik do KEIM Leichtspachtel w przypadku nanoszenia na beton komórkowy. Jako uniwersalny środek gruntujący m.in. do powierzchni poddanych działaniu czynników atmosferycznych lub silnie piaszczących się powierzchni betonu komórkowego, a także jako środek gruntujący do starych, silnie kruszących się powłok mineralnych.

3. Właściwości produktu

- Silikatowy
- Nie zawiera rozpuszczalnika
- Ciężar właściwy: 1,0 g/cm³

Jako środek gruntujący:

- Nie jest substancją błonotwórczą
- Reguluje chłonność podłoża
- Stabilizuje piaszczące się podłoża

4. Stosowanie (aplikacja)

Rozcieńczanie

KEIM Porosil-Strukturbeschichtung: Na warstwę podkładową rozcieńczyć z 5-10% KEIM Porosil-Verdünnung.

KEIM Porosil-Farbe: na warstwę podkładową rozcieńczyć z 20-40% KEIM Porosil-Verdünnung; nakładać za pomocą pędzla, wataki, względnie aparatu natryskowego.

KEIM Leichtspachtel: W razie potrzeby rozmieszać do otrzymania żądanej konsystencji.

Gruntowanie

Jako środek gruntujący KEIM Porosil-Verdünnung nakładać za pomocą szczotki, pędzla lub aparatu

natryskowego. Zwrócić szczególną uwagę na równomierne nałożenie przy silnie chłonnych podłożach.

Zużycie

Rozcieńczenie:

KEIM Porosil-Strukturbeschichtung:

Ok. 0,1 l/m² przy warstwie podkładowej.

KEIM Porosil-Farbe:

Ok. 0,1 - 0,2 l/m² przy warstwie podkładowej.

Gruntowanie:

W zależności od chłonności podłoża ok. 0,2 - 0,3 l/m².

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu natychmiast oczyścić wodą.

5. Opakowania

Pojemniki o zawartości 5 l i 20 l.

6. Składowanie

Ok. 12 miesięcy w chłodnych pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Brak

8. Oznaczenia transportowe

Brak

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 06 02 99

Tylko w pełni opróżnione pojemniki nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (np. szkło, kamień naturalny, ceramika itd.), odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast



rozcieńczyć wodą i usunąć. Chronić oczy i skórę przed odpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

