

KEIM Romanit-Kaseinpulver

Dodatek do KEIM Romanit-Sumpfkalk



1. Opis produktu

KEIM Romanit-Kaseinpulver to, uzyskany w procesie zakwaszania, rozkładu i wysuszenia odtłuszczonego mleka, drobny proszek stosowany jako komponent do produkcji kleju i powłok malarskich (farb kazeinowych).

2. Zastosowanie

KEIM Romanit-Kaseinpulver może być stosowany jako spoiwo po dodaniu do KEIM Romanit-Sumpfkalk; wymaga doświadczenia pracy w technice wapiennej.

3. Właściwości produktu

Proszek rozrobić w zimnej wodzie. W takiej formie, według dawnych przepisów, można stosować jako domieszkę do KEIM Romanit-Sumpfkalk. Taka domieszka umożliwi lepszą reakcję wiązania pigmentów, jak KEIM Dekorfarbpulver lub KEIM Farbpulver, w farbach wapiennych. Dodatkowo następuje poprawa trwałości i typowego dla powłoki wapiennej zachowania w warunkach atmosferycznych.

Dane techniczne

- Ciężar właściwy: 0,7 g/cm³
- Woda: maks.10%
- pH (wodna zawiesina): 4,4-5,0

Kolor

Żółtawy

4. Stosowanie (aplikacja)

Przygotowanie mieszanki wapienno-kazeinowej

700 g kazeiny (zawartość puszki) rozmieszać w 3 l wody aż do uzyskania, wskutek pęcznienia kazeiny, jednolitej masy. Kazeina ulega rozpuszczeniu/rozdrobnieniu. Ciągłe mieszając za pomocą mieszadła śrubowego dodawać mieszankę kazeiny z wodą w wymaganej ilości do KEIM Romanit-Sumpfkalk. Całość mieszać energicznie

mieszadłem śrubowym. Następnie mieszankę wapienno-kazeinową pozostawić na 20 minut.

Uwaga

Proporcje mieszanki kazeiny z wodą oraz KEIM Romanit-Sumpfkalk wymagają doświadczenia pracy w technice wapiennej. Określenie procesu technologicznego uzależnione jest od właściwości danego obiektu.

Przygotowanie farby wapienno-kazeinowej

W zależności od uzgodnienia proporcji stosowania można przygotować z mieszanki wapienno-kazeinowej farbę wapienno-kazeinową. W tym celu należy spoiwo (mieszankę wapienno-kazeinową) dodać w wymaganej ilości do wcześniej przygotowanej, wodnej mieszanki z KEIM Romanit-Sumpfkalk, KEIM Romanit-Marmormehl i pigmentów (np. KEIM Dekorfarbpulver względnie KEIM Farbpulver). Do uzyskania warstwy szlamującej dodatkowo koniecznym będzie dodanie KEIM Romanit-Schlämmzusatz.

Uwaga

Ustalenie proporcji mieszanki wapienno-kazeinowej w stosunku do komponentów wypełniaczy i pigmentów systemu KEIM Romanit wymaga doświadczenia pracy w technice wapiennej. Określenie procesu technologicznego uzależnione jest od właściwości danego obiektu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu narzędzia oczyścić wodą.

5. Opakowania

1 l pojemniki o zawartości 700 g.

6. Składowanie

W zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, ok. 12 miesięcy.

Chronić przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.



7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Brak.

8. Oznaczenia transportowe

Brak.

9. Usuwanie odpadów

Dla proszku kazeinowego:
Europejski Katalog Odpadów: 02 05 99

Dla mieszanki wapienno-kazeinowej/wapna i farb
kazeinowych:
Europejski Katalog Odpadów: 10 13 99

10. Zalecenia BHP

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Nie jest środkiem spożywczym!

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

