



1. Opis produktu

Gotowa do użyciu masa szpachlowa na bazie silikatowej, do wewnętrznych i zewnętrznych podłoży mineralnych.

2. Zastosowanie

Szpachlowanie (egalizacja) tynku i betonu, jako przygotowanie dla farb dyspersyjno-silikatowych, farb silikatowych i tynku silikatowego. Osadzanie maty zbrojeniowej.

3. Właściwości produktu

Skład

Czyste, mineralne wypełniacze, szkło wodne potasowe, czysta dyspersja akrylowa.

Grubość warstw: 0-3 mm

Wielkość ziarna: 0-0,5 mm

Dane techniczne

- Ciężar właściwy: $1,7 \text{ g/cm}^3$
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego przy grubości warstwy 0,5 mm: $S_d=0,08 \text{ m}$
- Przepuszczalność wody: $w=0,7 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$

Kolor

Biały

4. Stosowanie (aplikacja)

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche i wytrzymałe; luźne elementy (także ze starych warstw) należy usunąć za pomocą drucianej szczotki, szpachelki lub strumienia wody pod ciśnieniem.

Użycie

Masa szpachlowa jest gotowa do użyciu. Nanieść pacą ciekłą warstwę. Przy osadzaniu maty nanieść pierwszą warstwę masy (ok. 2mm), matę osadzić przy pomocy szpachelki lub suchego wata, nadmiar pozostałej szpachlówki wygładzić szpachelką. Po stwardnieniu nałożyć drugą warstwę.

Całkowita grubość warstwy nie powinna przekraczać 4mm. Głębsze ubytki wymagają wcześniejszego uzupełnienia.

Okres schnięcia

Okres schnięcia zależy od grubości warstwy i warunków atmosferycznych.

Cienkie warstwy, pogoda bezdeszczowa: 1 dzień.

Grubsze warstwy, pogoda deszczowa: kilka dni.

Rozcieńczanie

Generalnie stosować materiał nierozcieńczony. W razie potrzeby rozcieńczać przy pomocy KEIM Spezial-Fixativ. Inne rozcieńczalniki nie są dopuszczalne.

Pokrywanie innymi materiałami

KEIM Spachtel może być pokrywany KEIM Purkristalat z dodatkiem 50% KEIM Kristall-Felsit (w przypadku warstwy podkładowej) oraz wszystkimi gotowymi do użyciu farbami KEIM na bazie silikatowej.

Zużycie

Na warstwę o grubości 1mm ok. $1,5 \text{ kg/m}^2$. Dokładne zużycie sprawdzić na powierzchni kontrolnej.

Nanoszenie

Od $+8^\circ\text{C}$ temperatury powietrza i podłoża i przy max 80% wzgl. wilgotności powietrza. Nie nakładać w ostrym słońcu i na nagrzane przez słońce podłoża. Powierzchnie świeżo pomalowane chronić przed deszczem. Zachować ostrożność w przypadku nocnych przymrozków.

Czyszczenie narzędzi

W przerwach i po zakończeniu pracy narzędzia natychmiast czyścić wodą.

5. Opakowania

Pojemniki o zawartości 5 kg i 25 kg.

6. Składowanie

6 miesięcy w zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich.



Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Brak.

8. Oznaczenia transportowe

Brak.

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Spoivo mineralne o działaniu alkalicznym. Powierzchnie nieprzeznaczone do pokrywania odpowiednio chronić poprzez ich przykrycie. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy natychmiast rozcieńczyć wodą i usunąć. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Kod produktu: M-SK 01

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

