



## KEIM Stucco-Classico

### 1. Opis produktu

KEIM Stucco-Classico jest wygładzającą masą szpachlową na bazie wapna, wzbogaconą o wysokowartościowe naturalne mączki marmurkowe. KEIM Stucco-Classico jest jednym z produktów systemu KEIM Stucco-System.

Komponenty KEIM Stucco-System:

- KEIM Stucco-Classico
- KEIM Stucco-Puntinato
- Stucco-Primo
- KEIM Stucco-Fondo
- KEIM Stucco-Sapone

### 2. Zastosowanie

KEIM Stucco-Classico, w ramach systemu KEIM Stucco, służy do dekoracyjnego kształtowania powierzchni wewnętrznych za pomocą klasycznej techniki, porównywaną do Stucco-Lustro.

Dzięki produktom systemu KEIM Stucco możliwe jest uzyskanie wyjątkowo szlachetnych efektów.

### 3. Właściwości produktu

- Możliwość indywidualnego kształtowania
- Ciągliwa konsystencja przy nanoszeniu
- Przyjazny dla środowiska
- Wysoka paroprzepuszczalność
- Odporny na pleśń dzięki naturalnej alkaliczności
- Niepalny

#### Dane techniczne

- Udział części organicznych: < 5%
- Ciężar właściwy: ok. 1,55g/cm<sup>3</sup>

#### Kolor

Dostępne naturalne odcienie mineralne:

- Biel (S 10)
- Kolory standardowe (S 11 – S 20):
- S 11 dorato (złocisty)
- S 12 pestca (brzoskwiniowy)
- S 13 arancio (pomarańczowy)
- S 14 rosato (różowy)
- S 15 salmone (łososiowy)
- S 16 terracotta (odcień terakoty)
- S 17 pistacchio (pistacjowy)
- S 18 oliva (oliwkowy)
- S 19 perla (perłowy)

S 20 granito (granitowy)

- Kolory specjalne (V 21 – V 35):

- V 21 Topasgelb (topazowo-żółty)
- V 22 Bernstein (bursztynowy)
- V 23 Karneolorange (pomarańcz karneolu)
- V 24 Diamantrot (czerwień diamentowa)
- V 25 Koralle (koralowy)
- V 26 Granatrot (czerwień granatowa)
- V 27 Smaragdgrün (zieleń szmaragdowa)
- V 28 Kobaltgrün (zieleń kobaltowa)
- V 29 Kobalttürkis (turkus kobaltowy)
- V 31 Kobaltblau (błękit kobaltowy)
- V 32 Graphit (grafitowy)
- V 33 Basalt (bazaltowy)
- V 34 Silber (srebrny)
- V 35 Gold (złoty)

**Uwaga: okres składowania farb o kolorze specjalnym jest ograniczony do 3 miesięcy.**

Zarówno biały jak i wszystkie odcienie można mieszać ze sobą w dowolnym stosunku. Proces ten powinno się przeprowadzać bardzo starannie, chcąc uzyskać jednolity odcień. Przy rozrabianiu produktu, aby uniknąć ścierania pojemnika, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego mieszadła. 12-godzinna przerwa po wymieszaniu produktu poprawia jego konsystencję odpowiednią do nakładania. W przypadku kolorów specjalnych należy pamiętać, że okres składowania wynosi 3 miesiące.

### 4. Stosowanie (aplikacja)

Do nakładania produktów KEIM Stucco-System należy stosować nierdzewne płaskie szpachelki lub pace ze stali szlachetnej. Szczególnie zaleca się stosowanie kielni STORCH Stucco-Kellen.

#### Przygotowanie podłoża

Produkty systemu KEIM Stucco-System nadają się do nakładania na wszelkie podłoża wewnątrz, jednak nie mogą to być stare, zmydlające się powłoki, farby klejowe, tapety, drewno, płytki i powierzchnie lakierowane.

Podłoże musi być równe, gładkie, wytrzymałe, suche i czyste.

Temperatura podłoża i powietrza podczas nakładania i schnięcia powyżej +5°C.



Podłoża silnie chłonne lub piaskujące należy zagruntować KEIM Spezial-Fixativ.

W przypadku podłoży mieszanych, o różnym stopniu chłonności lub bardzo gładkich zaleca się nanoszenie wstępnej warstwy KEIM Stucco-Primo i całopowierzchniowe szpachlowanie KEIM Stucco-Fondo (ok. 800 - 1000 g/m<sup>2</sup>), bez wygładzania. Przerwa między nałożeniem warstwy wstępnej KEIM Stucco-Primo a szpachlowaniem KEIM Stucco-Fondo wynosi 12 h. Szpachlowanie KEIM Stucco-Fondo stwarza idealne warunki podłoża dla nałożenia następnych warstw szpachlowań dekoracyjnych KEIM Stucco-Classico, względnie KEIM Stucco-Puntinato.

W przypadku ewentualnych prześwitów/przebijania należy nałożyć izolację pośrednią KEIM Blockweiss (całopowierzchniowo). Niniejszy proces należy w tych przypadkach powtórzyć po 24 h.

### **Nanoszenie szpachlowań dekoracyjnych**

Po wyschnięciu przygotowanego podłoża następują zasadniczo trzy szpachlowania dekoracyjne KEIM Stucco-Classico:

#### 1) Szpachlowanie wstępne

KEIM Stucco-Classico nanosić na całą powierzchnię bez docisku, w ilości do 600 - 800 g/m<sup>2</sup>. Materiału po nałożeniu nie należy wygładzać.

#### 2) Szpachlowanie pośrednie

Po wyschnięciu wstępnej warstwy szpachlującej nanieść metodą „na krzyż” KEIM Stucco-Classico w ilości do 300 g/m<sup>2</sup> za pomocą szpachelki Stucco-Kelle. Technika szpachlowania wykonanego ręcznie decyduje w znacznym stopniu o późniejszym wygładzie powierzchni. Także w przypadku tego procesu nie należy stosować wygładzania.

#### 3) Szpachlowanie wierzchnie

Po wyschnięciu warstwy pośredniej należy nanieść metodą „na krzyż” KEIM Stucco-Classico w ilości tylko ok. 100 g/m<sup>2</sup>. Materiał należy wygładzać jak najwcześniej w czasie rozpoczęcia się procesu schnięcia (po ok. 20 - 30 minutach). Powierzchnię należy wygładzać początkowo pod niewielkim, a następnie pod coraz większym naciskiem. Dzięki

procesowi wygładzania powstaje typowy dla Stucco połysk.

### **Pielęgnacja**

Aby wzmocnić intensywność koloru dodatkowo można zastosować KEIM Stucco-Sapone.

KEIM Stucco-Sapone jest naturalną pastą mydlaną. Jest transparentna, rozpuszczalna w wodzie, bezwonna i wykazuje brak tendencji do zażółceń.

KEIM Stucco-Sapone należy nakładać po 48 h od szpachlowania wierzchniego, równomiernie aż do nasycenia na całkowicie suchą powierzchnię przy pomocy kielni Stucco-Kelle. Po wyschnięciu należy za pomocą miękkiej ściereczki usunąć nadmierną ilość materiału. Na końcu należy powierzchnię wypolerować.

**Uwaga:** Pielęgnacja nie zapewnia podwyższonej ochrony przed wodą.

### **Zużycie**

W przypadku nakładania potrójnej warstwy szpachlowań dekoracyjnych na gładkie podłoża zużycie wynosi max. 1000 - 1200 g/m<sup>2</sup> produktu KEIM Stucco-Classico. Do pielęgnacji potrzeba ok. 30 - 60 g/m<sup>2</sup> KEIM Stucco-Sapone.

### **Czyszczenie narzędzi**

Narzędzia oczyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

## **5. Opakowania**

KEIM Stucco-Classico:

Pojemniki 1 kg i 6 kg

KEIM Stucco-Sapone:

Pojemniki 2 kg i 4 kg

## **6. Składowanie**

24 miesiące, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich. Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

## **7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.**

Xi                      Produkt drażniący  
R 38:                 Działa drażniąco na skórę

- R 41: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
- S 2: Chronić przed dziećmi
- S 24/25: Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
- S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- S 36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

### **8. Oznaczenia transportowe**

Brak

### **9. Usuwanie odpadów**

Europejski Katalog Odpadów: 10 13 99  
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

### **10. Zalecenia BHP**

Powierzchnie nieprzeznaczone do pokrywania (np. szkło, kamień naturalny, ceramikę itd.) odpowiednio chronić. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu należy natychmiast splukać wodą i usunąć.

Chronić skórę i oczy przed rozpryskami.  
Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

