



KARTA TECHNICZNA

KEIM ATHENIT®-FINO

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Athenit-fino jest gotową do użytku szpachlówką wapienną do uniwersalnego zastosowania, na bazie czystego wapna, dołowanego min. 3 lata oraz piasków w starannie dobranych proporcjach.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Athenit-fino może być stosowany we wnętrzach do szpachlowań całopowierzchniowych lub do drobnych prac naprawczych.

Podłoża olejne nie nadają się pod produkty systemu KEIM Athenit.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

KEIM Athenit-fino jest oryginalną szpachlówką wapienną bez dodatku spoiw syntetycznych. KEIM Athenit-fino można zacierać na gładko lub nadać obrabianej powierzchni odpowiednią strukturę; jest szczególnie łatwy do stosowania.

- Uniwersalne zastosowanie
- Nie zawiera spoiw syntetycznych
- Nie zawiera rozpuszczalnika
- Nie zawiera żywic roślinnych
- Niski skurcz
- Niepalny
- Bardzo wysoka paroprzepuszczalność
- Odporny na grzyby i pleśń
- Przyjazny dla środowiska
- Łatwy do użycia

Dane techniczne:

- Ciężar właściwy: ok. 1,9–2,1 g/cm³
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego: $S_d < 0,02$ m
- Maksymalna wielkość ziaren: 0,5 mm

Skład:

Woda, wodorotlenek wapnia, węglany wapnia, piaski wapienne, naturalne węglowodany, celuloza.

Kolor:

Naturalny.

Można barwić KEIM Athenit-coloranti do 10% lub KEIM Dekorfarbpulver do 3%.

4. STOSOWANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być wytrzymałe, suche, chłonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zafuszczeń.

Na gładkich i/lub niemineralnych, a także mieszanych podłożach zaleca się stosowanie KEIM Athenit-fondo lub KEIM Contact-Plus jako warstwy podkładowej.

Nanoszenie:

KEIM Athenit-fino należy dokładnie rozmieszać mieszadłem śrubowym, ewentualnie uzupełniać wodą lub KEIM Kalksinterwasser aż do uzyskania żądanej konsystencji. W razie potrzeby podłoże lekko zwilżyć. Warstwę nakładać szpachelką na grubość ok. 2 mm i po upływie 30-90 min, stosując gąbkę, szczotkę, pacę gąbkową lub metalową szpachelkę, powierzchnię wygładzić lub nadać jej odpowiednią strukturę (max. grubość warstwy - 4 mm). W celu uzyskania bardziej precyzyjnej struktury powierzchni na nałożony, ale jeszcze wilgotny KEIM Athenit-fino, może być zastosowany KEIM Athenit-liscio.

Warunki/temperatura nanoszenia:

Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5°C.

Zużycie:

ok. 2 kg/m² przy 2 mm grubości warstwy. Podana ilość jest wartością szacunkową. Dokładne wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych.

Czyszczenie narzędzi:

Czyścić wodą.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 24 kg.

6. SKŁADOWANIE

W zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich ok. 12 miesięcy.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 10 13 99

Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).



8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW60

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, ceramikę, drewno itp.) odpowiednio chronić. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu należy natychmiast spłukać wodą i usunąć. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Przestrzec wskazówek zawartych w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

