



KARTA TECHNICZNA

KEIM ATHENIT[®]-LISCIO

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Athenit-liscio jest uniwersalną, drobnoziarnistą szpachlówką na bazie czystego wapna dołowanego min. 3 lata oraz klasycznie białej, greckiej mączki marmurowej.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Athenit-liscio można stosować we wnętrzach na szpachlowanie całościowe lub do napraw małych uszkodzeń o max. głębokości 1 mm. Podłoża olejne nie nadają się pod produkty systemu KEIM Athenit.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

KEIM Athenit-liscio jest drobnoziarnistą, wapienną masą szpachlówką bez dodatku spoiw syntetycznych.

- Nie zawiera spoiw syntetycznych
- Nie zawiera rozpuszczalnika
- Nie zawiera żywic roślinnych
- Brak tendencji do zażółceń
- Niski skurcz
- Niepalny
- Bardzo wysoka paroprzepuszczalność
- Odporny na grzyby i pleśń
- Przyjazny dla środowiska

Dane techniczne:

- Ciężar właściwy: ok. 1,7–1,8 g/cm³
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego: $S_d < 0,02$ m
- Maksymalna wielkość ziaren: 0,1 mm

Skład:

Woda, wodorotlenek wapnia, węglany wapnia, naturalne węglowodany, celuloza, mydło i olej.

Kolor:

Biały.

Można barwić KEIM Athenit-coloranti do 10% lub KEIM Dekorfarbpulver do 3%.

4. STOSOWANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być wytrzymałe, czyste, oczyszczone z kurzu i zatluszczu. Do przygotowania podłoża służy szpachlówka KEIM Athenit-fino lub farba podkładowa KEIM Athenit-lucente, -forte lub -fondo

Nanoszenie:

Podłoże w razie potrzeby lekko zwilżyć. KEIM Athenit-liscio należy nakładać niezardzewiałą szpachelką, cienką warstwą (ok. 0,5 mm) i po stwardnięciu wygładzić lub nanosić nowe warstwy metodą „mokre na mokre”. Każda warstwa po stwardnięciu może zostać usunięta przy pomocy szpachelki. Zbyt duży nacisk przy ściąganiu warstwy metalową szpachelką prowadzi do ścierania metalu.

Warunki/temperatura nanoszenia:

Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5°C.

Zużycie:

ok. 0,4 kg/m² przy 0,5 mm grubości warstwy. Podana ilość jest wartością szacunkową. Dokładne wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych.

Czyszczenie narzędzi:

Po zakończeniu każdego etapu prac narzędzia czyścić wodą.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 24 kg.

6. SKŁADOWANIE

W zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich ok. 12 miesięcy.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 10 13 99

Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).



8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW60

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, ceramikę, drewno itp.) odpowiednio chronić. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu należy natychmiast spłukać wodą i usunąć. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

