



## KARTA TECHNICZNA

# KEIM DOLOMITSPACHTEL

## 1. OPIS PRODUKTU

Gotowa do użytku, uniwersalna masa szpachlowa do wewnątrz na bazie mineralnej (zawartość części organicznych < 3 %). Zastosowanie białego marmuru dolomitowego jako wypełniacza zapewnia doskonałe własności wypełniające i szczególnie prosty sposób stosowania.

## 2. ZASTOSOWANIE

KEIM Dolomitspachtel służy do całopowierzchniowego szpachlowania, np. tynku lub betonu, jak również do prac naprawczych ubytków, względnie do szpachlowania spoin tapet i płyt budowlanych. Przy szpachlowaniu spoin na płytach gipsowo-kartonowych należy osadzić pasy/taśmy zbrojeniowe z papieru. KEIM Dolomitspachtel można stosować na podłożach mineralnych, organicznych i mieszanych, na powierzchniach ścian i sufitów.

## 3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Doskonałe działanie wypełniające
- Uniwersalne zastosowanie
- Do szpachlowania częściowego i/lub całopowierzchniowego
- Prosta aplikacja
- Możliwa aplikacja ręczna i maszynowa (natrysk airless)
- Możliwość ściągnięcia do „zera”
- Możliwość szlifowania
- Na bazie mineralnej (zawartość części organicznych < 3%)
- Kolor: biały

### Dane techniczne:

- Grubość warstw: 0 – 4 mm
- Wielkość ziarna: do 0,1 mm
- Ciężar właściwy: 1,8 g/cm<sup>3</sup>
- Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza: przy gr. 1 mm: S<sub>d</sub> = 0,02 m
- Odczyn pH: ok. 9

## 4. STOSOWANIE

### Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być wytrzymałe, suche i czyste. Luźne war-

stwy należy usunąć. W przypadku podłoży betonowych nie przekraczać maksymalnej wilgotności 3%.

### Nanoszenie:

Masa szpachlowa jest gotowa do użytku. Nanieść pacą cienką warstwę, nie przekraczając przy tym maksymalnej grubości warstwy 4 mm. Głębsze ubytki wymagają wcześniejszego uzupełnienia.

Przy osadzaniu maty nanieść pierwszą warstwę masy (ok. 2 mm), matę osadzić przy pomocy szpachelki lub suchego wałka, nadmiar masy wygładzić szpachelką. Po stwardnieniu nałożyć szpachelką drugą warstwę.

### Czas schnięcia:

Czas schnięcia zależy od grubości warstwy, temperatury i wilgotności powietrza. Przeciętny okres schnięcia: 8 – 10 h.

### Powłoki malarskie:

Na produkt KEIM Dolomitspachtel można nakładać wszystkie silikatowe i żolowo-krzemianowe farby do wewnątrz KEIM.

### Zużycie:

Ok. 1,8 kg/m<sup>2</sup> dla warstwy o grubości 1 mm.

### Warunki nanoszenia:

Nie nanosić w wysokich temperaturach powietrza, silnych przeciągach lub temperaturach poniżej +5°C (powietrza i ściany).

### Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po przerwaniu pracy i po jej zakończeniu narzędzia czyścić wodą.

## 5. OPAKOWANIA

Wiaderka o pojemności 18 kg.

## 6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich. W zamkniętych pojemnikach możliwość składowania ok. 12 miesięcy.

## 7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12

Tylko w pełni opróżnione pojemniki nadają się do po-



wtórnego przetwarzania (Recycling).

### 8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW20

Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki dostępnej na stronie [www.keim.com](http://www.keim.com).

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

