



KARTA TECHNICZNA

KEIM GW-PRIMER

1. OPIS PRODUKTU

KEIM GW-Primer jest farbą podkładową na bazie silikato-
wej, do wnętrza.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM GW-Primer jako farba podkładowa stosowana
jest w połączeniu z KEIM Biosil i KEIM Ecosil-ME. KEIM
GW-Primer służy do wyrównywania różnic w chłonności
podłoży. W przypadku stosowania KEIM Ecosil-ME na
starych powłokach organicznych, należy nałożyć KEIM
GW-Primer jako pierwszą warstwę podkładową.

W przypadku zastosowania KEIM Biosil, względnie
KEIM Ecosil-ME, na płytach kartonowo-gipsowych
i podłożach ze szpachlowaniami gipsowymi konieczne
jest zastosowanie nierozcieńzonego KEIM GW-Primer
jako warstwy podkładowej.

Na czyste tynki gipsowe (P IV a, b i P V a) nie nale-
ży nakładać produktu KEIM GW-Primer. Powierzchnie
z wykwitami solnymi, lakierowane czy drewniane nie są
odpowiednie do nakładania w/w produktu.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Ujednolica podłoże
- Wyrównuje chłonność podłoża
- Ekologiczny

Dane techniczne:

- Ciężar właściwy: ok. 1,4-1,6 g/cm³
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego:
Dyfuzyjnie równoważna grubość
warstwy powietrza: $S_d < 0,03$ m

Kolor:

Biały.

4. STOSOWANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być wytrzymałe, suche, czyste, oczyszczono-
ne z kurzu i zatłuszczeń. Temperatura podłoża i powie-
trza w czasie nakładania i schnięcia $> + 5^{\circ}\text{C}$.

W przypadku podłoży silnie chłonnych czy piaszczących
się zaleca się gruntowanie KEIM Soliprim.

Nanoszenie:

Zaleca się nanoszenie nierozcieńczonej farby KEIM
GW-Primer za pomocą wałka lub pędzla.

W przypadku powierzchni z płyt kartonogipsowych
i podłoży ze szpachlowaniami gipsowymi konieczne jest
nakładanie nierozcieńzonego produktu.

Czas schnięcia:

Czas schnięcia do momentu nałożenia następnej
warstwy farby to minimum 6 godzin.

Zużycie:

W przypadku pojedynczej warstwy na gładkim podłożu
ok. 0,2 L/m² KEIM GW-Primer.

Podane zużycie jest wartością szacunkową.

Dokładne wartości należy ustalić wyłącznie na danym
obieckie poprzez nałożenie warstw próbnych.

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 5 L i 15 L.

6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w chłod-
nym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich,
ok. 12 miesięcy.

Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasto-
necznieniem.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12

Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do
powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW10

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np.
szkło, kamień naturalny, ceramikę, drewno itp.) od-
powiednio chronić. Rozpryski z powierzchni w otocze-
niu pracy bądź transportu należy natychmiast słu-
kać



wodą i usunąć. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami.
W czasie pracy nie spożywać posiłków i nie pić napojów.
Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

