



KARTA TECHNICZNA

KEIM REVERSIL® - SCHLÄMME

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Reversil-Schlämme jest odwracalną (łatwo usuwalną) farbą podkładową, przeznaczoną do ochrony historycznych malowideł i podłóż we wnętrzach.

2. ZASTOSOWANIE

Przy użyciu KEIM Reversil-Schlämme można szlamować podłóża z drobnymi rysami oraz wyrównywać różnice w strukturze podłóża powstałe np. na skutek napraw miejscowych. Odpowiednie podłóża to tynk, stiuk, piaskowiec oraz stare, nośne powłoki malarskie/malowidła. Kombinacja starannie dopasowanych komponentów poszczególnych produktów systemu KEIM Reversil umożliwia różne warianty zastosowań.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

KEIM Reversil-Schlämme jest warstwą szlamującą o wysokiej paroprzepuszczalności, którą można (tak jak w przypadku farby KEIM Reversil) łatwo usunąć wodą, nie uszkadzając przy tym podłóża, ani nie zmieniając jego wyglądu.

- Odwracalny, tzn. łatwy do usunięcia wodą
- Wyrównuje strukturę
- Szlamuje rysy
- Wysoka paroprzepuszczalność
- Odporny na ścieranie
- Mineralnie matowa optyka
- Światłotrwały

Dane techniczne:

- Ciężar właściwy: ok. 1,5–1,6 g/cm³
- Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza: $S_d < 0,03$ m

Kolor:

Biały.

4. STOSOWANIE

Przygotowanie podłóża:

Podłóże powinno być trwałe, suche, czyste i oczyszczone z kurzu i tłuszczu. Podłóża o wysokiej chłonności lub zawierające gips zagruntować KEIM Reverfix, aby zredukować ich chłonność.

Nanoszenie:

KEIM Reversil-Schlämme należy dobrze wymieszać przed aplikacją, następnie nakładać najlepiej nierozcieńczony za pomocą pędzla, szczotki lub wałka. KEIM Reversil-Schlämme może być stosowany jako samodzielna warstwa podkładowa lub może być wymieszany w dowolnych proporcjach z białą farbą KEIM Reversil.

Warunki/temperatura nanoszenia:

Temperatura powietrza i podłóża $> +5^{\circ}\text{C}$.

Czas schnięcia:

Pomiędzy kolejnymi warstwami czas schnięcia wynosi min. 12 h. W pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych wymagany jest odpowiednio dłuższy czas schnięcia.

Zużycie:

Do nałożenia jednej warstwy szlamującej na powierzchnie gładkie o typowej chłonności: ok. 0,50 kg/m² KEIM Reversil-Schlämme

Dla kolejnych warstw wierzchnich:

ok. 0,15 L/m² KEIM Reversil.

Podana ilość jest wartością szacunkową, zależną od właściwości podłóża i sposobu nanoszenia. Dokładne wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu narzędzia oczyścić wodą.

Usuwanie powłoki:

Powierzchnię dokładnie zwilżyć wodą, a po upływie ok. 10 min. zmyć czystą wodą i szczotką.

Uwaga:

Aby zachować specjalne właściwości produktów systemu KEIM Reversil, nie wolno do nich dodawać żadnych innych materiałów.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 5 kg i 25 kg.

6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w temperaturach dodatnich, w chłodnych pomieszczeniach,



ok. 12 miesięcy. Chronić przed nagrzewaniem i bezpo-
średnim nasłonecznieniem.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 11*

Tylko w pełni opróżnione pojemniki nadają się do
powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode : BSW50

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do aplika-
cji chronić poprzez przykrycie. Odpryski z powierzchni
w otoczeniu pracy natychmiast rozcieńczyć wodą
i usunąć.

Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać
w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charaktery-
styki dostępnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac ba-
dawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania,
przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wybo-
rze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych.
W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatno-
ści naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy
przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące
poprośzeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unie-
ważnia poprzednie.

